



QUALITÄTSMANAGEMENT
HANDBUCH

Qualitätsmanagementsystem

Technisches Datenblatt

Basic

1. Produktbeschreibung

- 1.1. Dielenformat 1376 x 193 x 6 mm
1.2. Verpackung 11 Dielen pro Paket = 2,921 m²

1.3. Aufbau

- Oberfläche Dreidimensional vernetztes Melaminharz mit Korund,
- Dekor Dreidimensional vernetztes Melaminharz
- Mittellage Hochverdichtete Holzfaserplatte , HDF
Hergestellt nach dem Trockenverfahren
- Gegenzug Dreidimensional vernetztes Melaminharz

1.4. Verlegung

Mechanisches Verriegelungssystem
schwimmend verlegt nach der Verlegeanweisung

1.5. Klassifizierung

ISO 10874 Klasse 23 : Wohnen : Starke Beanspruchung

EN 14041 CE – Kennzeichnung

Nach EN15468

1.6. Brandverhalten

EN 13501 C_{fl} – s1 (schwerentflammbar ~ B1)

1.7. Emissionsverhalten

E1 garantiert unter 0,05 ppm

1.8. Gleitverhalten

technische Klasse DS

1.9. Fussbodenheizung

Wärmedurchlaßwiderstand nach DIN EN 12667 R= 0,0467 [(m² * K)/W]



Herausgebender Bereich:
QMB

Freigabe:

Seite:
1/2

Basic

	Merkmal	Anforderung	Einheit	Testmethode
1.	Probennahme			EN 13329
2.	Dicke	6	mm	EN 13329
3.	Beanspruchungsklasse	21 - 23		EN 13329
4.	Beständigkeit gegen Abrieb	AC3		EN 13329
5.	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kleine Kugel ≥ 10 mm große Kugel ≥ 500 mm		EN 17368d Anhang H
6.	Dickenquellung	≤ 18	%	ISO 24336
7.	Fleckenunempfindlichkeit	Grad 5 (Gruppe 1 bis 2) Grad 4 (Gruppe 3)		EN 438
8.	Abhebefestigkeit	$> 1,0$	N/mm ²	EN 311
9.	Querzugfestigkeit	$> 1,2$	N/mm ²	EN 319
10.	Auszugsfestigkeit	-	kN/m	ISO 24334
11.	Breite der Deckschicht	$\pm 0,1$	mm	EN 13329
12.	Länge der Deckschicht	$\pm 0,3$	mm	EN 13329
13.	Rechtwinkligkeit	max 0,2	mm	EN 13329
14.	Kantengeradheit	$< 0,3$	mm/m	EN 13329
15.	Höhenunterschiede	max 0,15	mm	EN 13329
16.	Fugenöffnungen	max 0,2	mm	EN 13329
17.	Formaldehyd	$< 0,05$	ppm	EN 717-1

Erstellt (Datum, Unterschrift) QS	Geprüft und Freigegeben (Datum, Unterschrift) 01.02.2022 Zielke	
---	---	--