1


30 min


Ø 35 mm
6x
6x
SILICONE


A
A'
Ø 35 mm


B
B'
Ø 35 mm


C
C'
?


1
15mm
15 mm
R
R=15mm
2


A'
B
A
3
SILICONE
4
Ø 35 mm
5
6x
6x
6x
6x
B
A
6
38 mm
28 mm
A
28 mm
B
PARAFFIN
7
C
C'
!
PARAFFIN