



# Metylan

Technisches Merkblatt  
Ausgabe 05.01.2024

# Vlies

Seitenanzahl 4

Methylcellulosekleister - Pulver

## EIGENSCHAFTEN

- Hohe Anfangshaftung und Korrigierbarkeit
- Optimales Ausrichten von Mustertapeten
- Nach 3-5 Minuten gebrauchsfertig
- Spritzarmer Rollauftrag
- Trocken abziehbar\*

\*Qualitäts-Vlieswandbekleidungen mit entsprechender Auslobung des Herstellers (siehe Hinweis Trockenabziehbarkeit)

## EINSATZBEREICHE

Zum Verkleben von

- Fertigen Vliestapeten mit glattem Rücken
- Geprägten Vliestapeten

Für die Verklebung von Renoviervliesen empfehlen wir die Metylan Renoviervlies & Glasfaser

## UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die Untergrundvorbereitung erfolgt gemäß den gültigen technischen Regelwerken für Tapezierarbeiten (BFS Merkblatt Nr. 16). Nützliche Hinweise können unter [www.metylan.de](http://www.metylan.de) abgerufen werden. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächlich sein. Für die Untergrundvorbereitung empfehlen wir Produkte der Marke Metylan. Wasserlösliche oder nicht tragfähige Anstriche sowie alte Tapeten mit Metylan Tapetenablöser entfernen. Raue Untergründe mit geeigneter Spachtelmasse glätten. Tragfähige, stark saugfähige Untergründe (z.B. Alt- und Neuputze, mit Ausnahme von Gipskarton) mit verdünntem Metylan Vlies (siehe Ansatz-tabelle Vorkleistern) grundieren. Schwach kreidende oder sandende Untergründe, sowie Gipskartonflächen mit Metylan Grundierung Transparent oder Metylan Grundierung Weiß vorbehandeln. Kontrastreiche Untergründe sind vor der Tapezierung von durchscheinenden Wandbekleidungen mit Metylan Grundierung Weiß farblich anzugleichen.





### HINWEIS – Verwendung von Tapezierprofil - leisten

Durch das Verkleben von Tapezierprofileisten vor der Tapezierung erzielt man saubere Eckanschlüsse, z.B. an Außenkanten oder Rundbögen. Diese Leisten können mit Hilfe von Metylan Klebe-Spachtel verklebt und verspachtelt werden. Bei spannungsreichen Verklebungen (z.B. Rundbögen) ist ein geeigneter Montage- oder Kontaktklebstoff der Marke Pattex zu verwenden. Die Verspachtelung erfolgt in diesen Fällen mit Metylan Reno-Spachtel.

### VERARBEITUNG

Die Vorgaben des Wandbelagsherstellers sind zu beachten.

### HINWEIS – Flächensanierung mit Renoviervlies

Zur Erstellung eines tapezierfähigen Untergrundes können Renovier- / Glattvliese verklebt werden. Bei glatten, nicht saugfähigen Untergründen, Metylan Ovalit VB, bei strukturierten Untergründen Metylan Ovalit P verwenden. (Details, siehe entsprechende technische Merkblätter).

### ANSATZVERHÄLTNISS UND ERGIEBIGKEIT

Das Kleisterpulver ist portionierbar, Wassermenge ggf. entsprechend anpassen.

| Portion                                 | Packungsinhalt (180 g) in Liter Wasser | Packungsinhalt (360 g) in Liter Wasser | Packungsinhalt (720g) in Liter Wasser |
|---|--|--|---------------------------------------|
| Vorkleistern                            | 9                                      | 18                                     | 32                                    |
| Fertige Vliestapeten mit glattem Rücken | 4,5 Liter                              | 9 Liter                                | 18 Liter                              |
| Reichweite                              | 25-29 m <sup>2</sup>                   | 50-58 m <sup>2</sup>                   | 100-116 m <sup>2</sup>                |
| Geprägte Vliestapeten                   | 3,5 Liter                              | 7 Liter                                | 16 Liter                              |
| Reichweite                              | 19-22 m <sup>2</sup>                   | 38-44 m <sup>2</sup>                   | 76-88 m <sup>2</sup>                  |

Eurorolle (0,53x10,05m = 5,3m<sup>2</sup>)

### ANSETZEN DES KLEISTERS

Verwenden Sie stets saubere Arbeitsgeräte.

Packungsinhalt oder gewünschte Pulvermenge vollständig und zügig, unter kräftigem Rühren mit Rührstab oder -flügel, in kaltes Wasser einschütten (Ansatz siehe Tabelle) und noch kurze Zeit (1Minute) intensiviterrühren. Die Packung beim Einschütten dicht über das Wasser halten. Kleister nach 3-5 Minuten kräftig durchschlagen. Der Kleister ist jetzt gebrauchsfertig. Angerührter Kleister kann bis zu 7 Tage abgedeckt aufbewahrt werden.



## TAPEZIERUNG

Die Verarbeitung erfolgt gemäß den gültigen, technischen Regelwerken für Tapezierarbeiten (BFS-Merkblatt Nr. 7 und Nr. 16). Nützliche Hinweise sowie Erläuterungen können unter [www.metylan.de](http://www.metylan.de) abgerufen werden.

## WANDKLEBTECHNIK

Bei dimensionsstabilen Vliestapeten kann der Kleister sowohl mit der Rolle als auch mit dem Airlessgerät, etwas über Bahnbreite auf den zu beklebenden Untergrund aufgetragen und die Wandbekleidung trocken in das Klebstoffbett eingelegt werden.

Ebenso kann die Wandbekleidung rückseitig eingekleistert und ohne Weichzeit verarbeitet werden. Auf einen ausreichenden Klebstoffauftrag ist zu achten.

Die Tapezierung hat möglichst von der Tageslichtquelle auszugehen, damit Nahtstellen optisch weniger in Erscheinung treten. Auf Wänden wird in der Regel lotrecht tapeziert. Die Bahnen auf Stoß oder nach Herstellerangaben kleben und mit geeignetem Tapezierwerkzeug luftblasenfrei andrücken. Nachfolgende Beschichtungen dürfen erst nach ausreichender Trocknung erfolgen. (ca. 12 Std., abhängig von Temperatur und Umgebungsbedingungen)

## REINIGUNG

Metylan Kleister trocknen transparent auf. Zur Vermeidung von Glanzgradunterschieden oder Beschichtungsproblemen sind Kleisterreste von der Vorderseite der Wandbekleidung sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abzuwaschen bzw. abzutupfen. Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## LAGERUNG

Restmenge des Pulvers kann in einem geschlossenen Behältnis bis zu 6 Monate gelagert werden. Vor Feuchtigkeit schützen.

## VERPACKUNG

### Artikel-Kurzzeichen    Gebindegröße

MPV20                    180g

MPV15                    360g

MPV08                    720g

## SICHERHEITSHINWEISE

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) erhältlich

Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



## ENTSORGUNGSHINWEIS

Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll oder hausmüllähnlichen Gewerbeabfall gegeben werden. Verpackungen nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Die Europäische Abfallnummer (EAK) kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.





## METYLAN VLIES

### TECHNISCHE DATEN

|  |  |
|--|--|
| Rohstoffbasis                          | Methylcellulose (MHEC), Kunstharz, Konservierungsmittel  |
| Schüttgewicht                          | 480 – 550 g/l  |
| pH-Wert                                | 7 – 8 in wässriger Lösung  |
| Gebrauchsfertig                        | Nach ca. Minuten   |
| Offene Zeit                            | Je nach Untergrund – und Umgebungsbedingungen bis zu 40 Minuten  |
| Verarbeitungstemperatur                | Nicht unter + 10 °C verarbeiten, empfohlen + 18 °C   |
| Beständigkeit der Klebung              | Widerstandsfähig gegen alle normalen Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen  |
| Verbrauch                              | Je nach Art des zu verklebenden Materials ca. 150 – 250 g/m <sup>2</sup>   |
| Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke | DIN 4108-3, 3.1.4, Sd [m] ≤0,01 Bestimmung nach: DIN EN ISO 12572 (09-2001) Bei ca. 200 g/m <sup>2</sup> Auftrag<br>Aufgrund der vorliegenden Eigenschaften und der geringen Trockenschichtstärke von Kleisterprodukten sind durch diese keine relevanten Änderungen der Diffusionsfähigkeit eines Bauteils zu erwarten. |
| Lagerstabilität                        | 24 Monate  |

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA, Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf, Postfach D-40191 Düsseldorf  
Tel.: +49(0)211/797-5800 - E-Mail: [Produkt-Info-Klebstoffe@Henkel.com](mailto:Produkt-Info-Klebstoffe@Henkel.com)  
[www.Metylan.de](http://www.Metylan.de)

Henkel & Cie. AG  
Salinenstrasse 61  
CH-4133 Pratteln 1  
Tel.: +41(0)61/825-7000

